

Extralac Primer

Ασφαλτικό Βερνίκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **EXTRALAC PRIMER** είναι ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες.

Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.

Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **EXTRALAC PRIMER** χρησιμοποιείται σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη ενώ αντιθέτως δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.

Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα της επιφάνειας πριν την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης ή θερμής ασφάλτου. Είναι απαραίτητο για τη μόνωση κατακόρυφων τμημάτων και ικριωμάτων. Η λεπτόρευση σύνθεσή του του επιτρέπει να διεισδύει στους πόρους της επιφάνειας και να δημιουργεί εξαιρετική πρόσφυση.

Επίσης χρησιμοποιείται σαν υγρομονωτικό, αντιδιαβρωτικό υλικό για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες ή μεταλλικές δεξαμενές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και λιπαντικά και σαθρά υπολείμματα.

Εφαρμογή

Το **EXTRALAC PRIMER** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χορτάρινη βούρτσα, ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αρκεί η εφαρμογή μιας στρώσης. Το ασφαλτικό βερνίκι πρέπει να στεγνώσει καλά (τουλάχιστον 24 ώρες) πριν την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.

Για τη στεγανωτική και αντιδιαβρωτική προστασία επιφανειών απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων και με την προϋπόθεση ότι η πρώτη στρώση έχει πλήρως στεγνώσει.

Ενδεικτική κατανάλωσή είναι 0.2 –0.25 kg/m² ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

Extralac Primer

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ASTM – D 41)

Χρώμα	Μαύρο
Πυκνότητα	0.89-0.91 gr/cm ³
Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων οξέων & βάσεων	Καλή
Σημείο ανάφλεξης (κλειστού δοχείου)	7° C min
Ιξώδες BROOKFIELD 25°C	150 -170 cps
Ποσοστό στερεού υπολείμματος	50 - 55 %
Σημείο μαλθώσεως στερεού υπολείμματος	≥ 85°C
Διεισδυτικότητα στερεού υπολείμματος	15-30 dmm

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιτυγχάνεται με βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κ.λ.π).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείστε το προϊόν σε κλειστά δοχεία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 1 έτος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 5 και 17 kg και σε βαρέλια των 180 kg.