

MasticGum No1

Ασφαλτικό Ελαστικό Σφραγιστικό Υλικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **MASTICGUM No1** είναι ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδυασμό με ελαστομερή πολυμερή, ίνες, ειδικά πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και μικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη.

Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά.

Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **MASTICGUM No1** έχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, πέτρα, μέταλλο ή ξύλο. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη ενώ αντιθέτως δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη.

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζόντιων αρμών, για τη συγκόλληση ασφαλτικών κεραμιδιών και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτικών μεμβρανών όπως είναι οι επικαλύψεις, οι ενώσεις, οι υδρορροές, τα εξαεριστικά, τα σημεία επαφής με το δώμα και γενικά ξένα στοιχεία όπως ηλιακοί θερμοσίφωνες κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και λιπαντικά και σαθρά στοιχεία.

Εφαρμογή

Το **MASTICGUM No1** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με σπάτουλα.

Για καλύτερη πρόσφυση πριν από τη χρησιμοποίηση του **MASTICGUM No1** για τη σφράγιση αρμών συνιστάται επάλειψη της επιφάνειας του αρμού με ασφαλτικό βερνίκι **EXTRALAC PRIMER**.

Όταν η επιφάνεια που σφραγίζεται με **MASTICGUM No1** είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία απαιτείται η επάλειψή της με ασφαλτικό χρώμα αλουμινίου **ALUCOAT** για επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του προϊόντος και αποφυγή πρόωρης γήρανσης.

Ενδεικτική μέση κατανάλωση 0.15 –0.20 kg ανά τρέχον μέτρο αρμού διαστάσεων 10x20 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	Μαύρο
Πυκνότητα	1.25-1.30 gr/cm ³
Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων & οξέων	καλή
Ποσοστό στερεού υπολείμματος	85-90 %
Αντοχή σε θερμοκρασία	120 °C
Ευκαμψία στο κρύο	-10 °C
Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης	> 150%
Ελαστική επαναφορά	10-15 %

MasticGum No1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιτυγχάνεται με βενζίνη, πετρέλαιο, ή άλλο κατάλληλο διαλύτη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κ.λ.π).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείστε το προϊόν σε κλειστά δοχεία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Οι ιδιότητες του υλικού παραμένουν αναλλοίωτες για τουλάχιστον 1 έτος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το προϊόν διατίθεται σε δοχεία των 5 και 20 kg.